


> CARACTERÍSTICAS GENERALES



Diseño con ancho útil 0,99 metros

Panel en **núcleo de poliisocianurato (PIR) de alta densidad** con recubrimiento en cara superior de acero galvanizado, prepintado o cincalum; e inferior con foil de polipropileno. Este panel está fabricado en proceso de línea continua y es ideal para el uso de cubiertas y muros en general, tanto industriales como residenciales.



Aislación térmica.



Permite crear luces curvas.



Facilidad de montaje y rapidez en la instalación.



VIVIENDA UNIFAMILIAR

CARA EXTERIOR

Material Acero galvanizado, prepintado o cincalum.

Colores Cara externa: PN, PG, BL, CC, GL
Consultar colores especiales.

Acabado de la chapa Sinusoidal.

Espesores nominales 0,5 mm. (otros espesores consultar en fábrica).

Diseño con ancho útil 0,99 metros.

CARA INTERIOR

Material Foil de polipropileno blanco de alta resistencia.

Espesores nominales 0,3 mm.

NÚCLEO AISLANTE

Material Poliisocianurato inyectado (PIR)

Densidad total nominal 40 kg/m³ aprox.

Espesores nominales 10, 30 y 50 mm.

Largos Máximo hasta 14 m, otros largos consultar. Longitud mínima 2,5 m.

TABLA DE CARGAS ADMISIBLES

FOILROOF SINUSOIDAL PIR

[illegible]

S: Espesor - **K:** Coeficiente de transmitancia térmica.
STD: Estandar - **NO STD:** No estandar.

TABLA DE LUCES ADMISIBLES

Las luces (L) están en metros, correspondientes a una sobrecarga (P) uniformemente distribuida, medida en kgf/m2. Las mismas garantizan una flecha menor o igual a L/200. Los valores de luces y cargas máximas distribuidas están garantizados mediante pruebas en laboratorio de ensayos. No obstante, por razones prácticas, se recomienda realizar la instalación con distancias entre apoyos comprendidas entre 0,6 y 0,8 metros. Esto contribuye a evitar deformaciones durante la aplicación de cargas puntuales (mantenimiento, personas sobre la cubierta con escaleras, etc.) que podrían vulnerar los sellados y la impermeabilidad al agua.

 DETALLE DE SOLAPE

